

## カラーバリエーション / 標準仕様

- 全色、遮熱塗装品。
- JIS G3322が定める5類該当品（詳しくはP14をご覧ください）には **JIS 5類** マークが付いています。



### UZ130S

アイボリー

マンセル値：3.9Y 8.2/1.2  
日射反射率：67%



### UZ530S

シルバー


マンセル値：2.9PB 8.1/0.3  
日射反射率：64%



### UZ131S

サンドホワイト

マンセル値：8.0YR 8.2/0.3  
日射反射率：66%



### UZ531S

ギングロ

マンセル値：0.6GY 5.7/0.1  
日射反射率：46%



### UZ230S

グリーン

**JIS 5類**

マンセル値：9.1GY 3.0/1.0  
日射反射率：46%



### UZ532S

シルバーブラウン

マンセル値：2.0Y 6.8/1.0  
日射反射率：52%



### UZ330S

ダークブルー

**JIS 5類**

マンセル値：4.0PB 2.9/1.7  
日射反射率：46%



### UZ533S

グレー

マンセル値：1.7PB 6.5/0.7  
日射反射率：58%



### UZ430S

ブラウン

マンセル値：2.5YR 4.5/3.1  
日射反射率：48%



### UZ930S

ブラック

**JIS 5類**

マンセル値：4.2YR 3.1/0.2  
日射反射率：45%



### UZ431S

マロンブラウン

**JIS 5類**

マンセル値：8.7R 3.8/0.6  
日射反射率：48%



裏面

マンセル値：6.2YR 7.6/7.5

注：印刷のため、実物の色相とは多少異なる場合があります。色見本帳でご確認ください。

## 標準仕様

製品形状	コイル
原板の種類	エスジーエル (2%Mg添加ガルバリウム鋼板)
めっき付着量記号	AZ150
厚さ	0.35 ~ 0.80mm
幅	610 ~ 1000mm

JIS G3322:2012 規格品  
不燃材認定 NM-8697

注：標準仕様以外はご相談ください。