

ニスクカラー Proには、建築物に応じた2つの塗装タイプが用意されています。プレミアム感が高く美観保持にも優れるGHシリーズ、様々な用途に応える豊富なカラーと高い基本性能を備えたGCシリーズ。全34色の多彩なカラーラインナップから、屋根・外壁をはじめ、多様な建築物にご使用いただけます。

ニスクカラー Pro® GH

つや消し



GHN23
S コゲチャ JIS 5類
マンセル値: 6.7YR 2.7/0.6
日射反射率: 42%



GHG04
S モスグリーン JIS 5類
マンセル値: 2.4G 2.9/1.1
日射反射率: 43%



GHR25
S レッドブラウン JIS 5類
マンセル値: 9.5R 3.0/4.0
日射反射率: 45%



GHR38
S ブリックレッド JIS 5類
マンセル値: 9.2R 3.3/5.0
日射反射率: 46%



GHY35
S オレンジ
マンセル値: 6.0YR 5.0/6.8
日射反射率: 49%



GHN22
S ブラウン JIS 5類
マンセル値: 7.2YR 2.8/0.9
日射反射率: 42%



GHK01
S ブラック JIS 5類
マンセル値: 5.0PB 2.3 /0.4
日射反射率: 41%



GHK02
S ブラックパール JIS 5類
マンセル値: 5.3YR 2.9 /0.2
日射反射率: 43%



GHB10
S ダークブルー JIS 5類
マンセル値: 10.0B 2.4/2.1
日射反射率: 46%

ニスクカラー Pro® GC

つや消し



GCM37
C マットシルバー
マンセル値: 0.1B 6.1/0.4
日射反射率: 56%



GCM16
S いぶし銀 JIS 5類
マンセル値: 3.9Y 3.1/0.4
日射反射率: 41%



GCM36
C ペールゴールド
マンセル値: 1.4Y 5.7/1.0
日射反射率: 52%



GCA51
S マットグレー
マンセル値: 2.3BG 5.3/0.4
日射反射率: 53%



GCB53
S ディープブルー JIS 5類
マンセル値: 6.2B 2.9/4.2
日射反射率: 47%




GCG55
S ロクシヨウ
マンセル値: 2.0BG 5.5/3.7
日射反射率: 56%




GCK50
S ファインブラック JIS 5類
マンセル値: 4.8PB 2.1/0.5
日射反射率: 43%

つやあり



GCW07
C ホワイト
マンセル値: 8.3G 8.9/0.3
日射反射率: 64%



GCM17
SC シルバー
マンセル値: 3.3BG 6.4/0.1
日射反射率: 60%




GCM21
S メタリックブラウン JIS 5類
マンセル値: 7.3YR 2.5/0.9
日射反射率: 42%



GCW12
C ウールホワイト
マンセル値: 3.8Y 8.7/0.6
日射反射率: 65%




GCG15
C ミントグリーン
マンセル値: 2.9BG 6.0/1.7
日射反射率: 59%



GCA20
SC フリントグレー
マンセル値: 8.1YR 6.8/0.2
日射反射率: 61%




GCM26
C シルバーブラウン
マンセル値: 0.7Y 4.4/1.0
日射反射率: 50%



GCV11
C アイボリー
マンセル値: 2.4Y 8.3/1.6
日射反射率: 67%



GCN34
C アースブラウン
マンセル値: 5.2YR 4.0/4.3
日射反射率: 47%



GCV14
C アイボリーホワイト
マンセル値: 7.8Y 8.2/1.1
日射反射率: 59%



GCV13
C クリームベージュ
マンセル値: 0.4Y 7.5/1.1
日射反射率: 52%



GCM27
SC ゴールド
マンセル値: 0.5Y 4.4/1.9
日射反射率: 50%



GCW08
C サンドホワイト
マンセル値: 2.6GY 7.7/0.7
日射反射率: 62%




GCR24
S レッド JIS 5類
マンセル値: 0.7YR 2.7/8.5
日射反射率: 48%



GCB09
S ブルー JIS 5類
マンセル値: 4.9B 2.9/5.7
日射反射率: 43%



GCA19
S グレー
マンセル値: 2.6BG 5.7/0.5
日射反射率: 56%



GCG06
S ウグイス
マンセル値: 8.8GY 6.6/2.2
日射反射率: 60%



GCG03
S グリーン JIS 5類
マンセル値: 5.5G 3.0/4.8
日射反射率: 43%

※遮熱塗装品は色名の前にSが付きます。
※耐汚染塗装品は色名の前にCが付きます。
※遮熱及び耐汚染の両方の機能を付与したものは、色名の前にSCが付きます。
※JIS G3322: 2012が定める5類相当品には JIS 5類 マークが付いています。