

カラーバリエーション / 近似マンセル値、日射反射率

※遮熱塗装品は色名の前にSが付きます。  
 ※耐汚染塗装品は色名の前にCが付きます。  
 ※遮熱及び耐汚染の両方の機能を付与したものは、色名の前にSCが付きます。  
 ※JIS G3322:2012が定める5類該当品には JIS 5類 マークが付いています。

つやあり

**RG003S**  
 Sグリーン JIS 5類  
 マンセル値: 5.5G 2.9/4.6  
 日射反射率: 41%

**RG006S**  
 Sウグイス  
 マンセル値: 8.3GY 6.6/2.1  
 日射反射率: 59%

**RW007S**  
 Cホワイト  
 マンセル値: 5.0G 9.2/0.2  
 日射反射率: 69%

**RW008S**  
 Cサンドホワイト  
 マンセル値: 1.4GY 7.7/0.7  
 日射反射率: 51%

**RB009S**  
 Sブルー JIS 5類  
 マンセル値: 6.0B 2.8/5.5  
 日射反射率: 48%

**RV011S**  
 Cアイボリー  
 マンセル値: 3.4Y 8.2/1.5  
 日射反射率: 62%

**RV012S**  
 Cライトベージュ  
 マンセル値: 3.5Y 7.2/2.6  
 日射反射率: 50%

**RV013S**  
 Cベージュ  
 マンセル値: 3.7Y 7.0/1.7  
 日射反射率: 45%

**RV014S**  
 Cアイボリーホワイト  
 マンセル値: 8.6Y 8.3/1.1  
 日射反射率: 61%

**RV015S**  
 Cクリーム  
 マンセル値: 7.2Y 8.6/1.6  
 日射反射率: 62%

**RM017S**  
 SCシルバー  
 マンセル値: 9.1B 6.8/0.2  
 日射反射率: 62%

**RA019S**  
 Sグレー  
 マンセル値: 3.7BG 5.7/0.5  
 日射反射率: 59%

**RM021S**  
 Sメタリックブラウン JIS 5類  
 マンセル値: 7.6YR 2.6/0.8  
 日射反射率: 42%

**RR024S**  
 Sダークレッド JIS 5類  
 マンセル値: 0.8YR 3.1/6.5  
 日射反射率: 50%

**RM026S**  
 Cシルバーブラウン  
 マンセル値: 2.5Y 4.5/0.9  
 日射反射率: 35%

**RM027S**  
 SCゴールド  
 マンセル値: 1.2Y 4.7/1.8  
 日射反射率: 50%

ニスクカラー SGL 裏面色

**WS**  
 アイボリーベージュ  
 マンセル値: 3.5Y 6.9/1.3

つや消し

**RK001S**  
 Sブラック JIS 5類  
 マンセル値: 4.7PB 2.3/0.5  
 日射反射率: 44%

**RK002S**  
 Sブラックパール JIS 5類  
 マンセル値: 0.2RP 3.1/0.2  
 日射反射率: 44%

**RG004S**  
 Sモスグリーン JIS 5類  
 マンセル値: 0.9G 3.4/1.0  
 日射反射率: 46%

**RG005S**  
 Sロクショウ  
 マンセル値: 3.5BG 5.4/3.5  
 日射反射率: 58%

**RB010S**  
 Sダークブルー JIS 5類  
 マンセル値: 3.5PB 2.3/2.1  
 日射反射率: 46%

**RM016S**  
 Sギングロ  
 マンセル値: 2.6B 4.0/0.3  
 日射反射率: 45%

**RM018S**  
 Cシルバーメタリック  
 マンセル値: 5.0GY 6.4/0.5  
 日射反射率: 47%

**RA020S**  
 SCフrintグレー  
 マンセル値: 5.6Y 7.3/0.2  
 日射反射率: 45%

**RN022S**  
 Sブラウン JIS 5類  
 マンセル値: 5.5YR 2.6/1.1  
 日射反射率: 43%

**RN023S**  
 Sコゲチャ JIS 5類  
 マンセル値: 1.0YR 2.8/0.4  
 日射反射率: 45%

**RR025S**  
 Sレッドブラウン JIS 5類  
 マンセル値: 9.2R 3.2/3.3  
 日射反射率: 47%

**RY035S**  
 Sオレンジ  
 マンセル値: 7.1YR 4.9/6.7  
 日射反射率: 49%

つや消し (寒冷地版)

**RK028S**  
 TSクロ JIS 5類  
 マンセル値: 6.5PB 1.9/0.5  
 日射反射率: 45%

**RN029S**  
 TSチャ JIS 5類  
 マンセル値: 3.3YR 2.6/0.2  
 日射反射率: 47%

**RG030S**  
 TSフカミドリ JIS 5類  
 マンセル値: 1.1G 3.2/1.1  
 日射反射率: 50%

**RR031S**  
 TSアカ JIS 5類  
 マンセル値: 9.5R 3.1/3.5  
 日射反射率: 51%

**RB032S**  
 TSアオ JIS 5類  
 マンセル値: 3.8PB 2.0/2.8  
 日射反射率: 49%

**RM033S**  
 TSシンチャ JIS 5類  
 マンセル値: 7.3YR 2.0/0.5  
 日射反射率: 44%